

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Η ἐπίχρισις τῶν ἀλωνίων μὲ γαλάκτωμα ἀσφάλτου

Α' ΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

1. Γιὰ χωματάλωνο μιᾶς χιλιάδης σταφύδος θὰ χρειασθοῦν πέντε κιλὰ ἡ τέσσερες δκάδες ἀσφάλτου σὲ σαράντα δκάδες νερό.

2. Γιὰ χωματάλωνο μισῆς χιλιάδης σταφύδος θὰ χρειασθοῦν δυώμιση κιλὰ ἡ δύο δκάδες ἀσφάλτου σὲ εἴκοσι δκάδες νερό.

Η διάλυση τοῦ γαλακτώματος τῆς ἀσφάλτου (μαῦρος πολτὸς) θὰ γίνη ὡς ἔξης:

Τὴν ποσότητα πολτοῦ (γαλακτώματος ἀσφάλτου) ποὺ θέλομε νὰ χρησιμοποιήσουμε γιὰ ἐπίχρισι τῶν ἀλωνίων, τὴν δέκαντα μέσα σὲ ἔνα ἀγοραϊκὸν τεγένεκε τοῦ πετρελαίου ἡ ἀλλο ἀνάλογο δοχεῖο καὶ ρίχγουμε μιὰ ἔως δύο δκάδες νερό, ἀνακατεύοντας μὲ μιὰ ταβλίτσα ὥστε νὰ γίνη δ πολτὸς ἀραιότερος. Συγχέλουμε νὰ ρίχγουμε νερό καὶ ν' ἀνακατεύομε ἔνις διο τοῦ γεμίσει τὸ δοχεῖο, κατόπιν ρίχγουμε τὸ περιεχόμενον τοῦ δοχείου μέσα στὸ διαρέλι καὶ προσθέτουμε τὸ ἀνάλογο νερό γιὰ νὰ γίνη τὸ διάλυμα 20 δκάδες ἡ 40 δκάδες, ἀνάλογα μὲ τὸ ἀλῶν, ἐὰν εἰναι δηλαδὴ τῆς μισῆς ἡ τῆς μιᾶς χιλιάδας. Ανακατεύομε καλὰ καὶ ἀρχίζουμε

τὴν χρησιμοποίησί του γιὰ τὴν ἐπάλεψι τῶν ἀλωνίων.

Β' ΕΠΙΧΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΩΝΙΟΥ

Αφοῦ πρώτα ξυσθῆ ἀπὸ τὰ ἀγριόχορτα καὶ καθηρισθῆ τὸ ἀλῶν, τὸ σκουπίζουμε καλὰ καὶ μετὰ τὸ σκουπισμα τὸ καταβρέχουμε μὲ καταβρεκτήρι, ἔτσι ὥστε νὰ κάτσῃ τὸ ἀφράτο χῶμα.

Προτοῦ στεγνωσει τὸ ἀλῶν, ἀλλὰ οὔτε νὰ είναι λασπερό, θὰ σκουπισθῇ γιὰ δεύτερη φορά καλὰ καὶ ἔτσι είναι ἔτοιμο γιὰ νὰ τὸ φεκάσουμε.

Ο φεκασμὸς (ράντισμα) θὰ γίνη μὲ κοινὴ φεκαστήρα ποὺ θὰ ἔχῃ δακτυλίθρα μὲ χονδρὴ τρύπα, (Νο 1 η 2) ἀπὸ τὸ διάλυμα ποὺ θὰ ἔχουμε ἔτοιμο στὸ διαρέλι ἡ κακάδι. Τὸ ράντισμα τοῦ ἀλωνιοῦ θὰ γίνη κοντά — κοντά, ὥστε νὰ διαβρωχῇ δλη ἡ ἐπιφάνεια του διοιόμορφα. Μετὰ δικτὼ ὥρες ἀπὸ τὸ ράντισμα, τὸ ἀλῶν είναι ἔτοιμο γιὰ δπλωμα σταφύδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τὸ διάλυμα τοῦ γαλακτώματος θὰ πρέπει νὰ ἀνακατεύεται καλὰ κάθε φορά ποὺ θὰ τὸ δάλουμε στὴν φεκαστήρα.

Μόλις τελείωσει ἡ ἐπίχρησι, πρέπει ἀμέσως νὰ ξεπλυθῇ ἡ φεκαστήρα μὲ ἀφθονο νερό δύο ἔως τρεῖς φορές.